



Bona Mix&Fill Plus

Bona[®]



Bona Mix&Fill Plus

Mix&Fill Plus je spárový tmel na vodní bázi s vyjímečnými vlastnostmi. Účinně tmelí spáry a praskliny na dřevěných podlahách. Tento tmel nereaguje se železem, tzn. že příp. uvolněné a nevysáté úlomky brusiva nezčernají a nevytvoří vám na podlaze černé tečky.

Výrobek se smíchá s dřevným brusným prachem a vytvoří pastu s přírodním zabarvením podlahy. Mix&Fill Plus je optimální pro lehce a středně zbarvená dřeva a lze jím tmelit spáry do šířky 3 mm.



Vlastnosti

- Spárový tmel s vyjímečnými vlastnostmi.
- Rychleschnoucí.
- Optimální pro lehce a středně zbarvené dřeviny. Při tmelení exotických dřevin, přidat vodu (max. 25%)
- Na vodní bázi. Nereaguje se železem.
- Velmi nízký obsah rozpouštědel.

Technická data

Rozpouštědlo:	Voda
Doba schnutí:	Před další aplikací 15-30min., před broušením 30-60 min.*, před lakováním nebo ošetřením olejem 1-2 hod.*
Spotřeba:	cca. 8-12 m ² /l. V závislosti na množství a velikosti spár
Mísicí poměr:	10-15% brusného prachu k 85-90% filleru (roztoku k přípravě tmelu).
Kód odpadu:	08 01 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Trvanlivost a podmínky skladování:	Nejméně 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladování / přeprava při teplotách od +5°C do +25°C. Nádobu ihned po použití produktu těsně uzavřete.
Forma balení:	5 l plastový kanystř, 44 ks v na paletě

*Za předpokladu normálních, menších forem spár na nově položených podlahách při klimatu v místnosti 20°C/60% RH (relativní vlhkosti vzduchu). Čím budou spáry širší a hlubší, tím bude doba schnutí tmelu delší. Spáry větší než 2 mm necháme schnout přes noc.